## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-277682

(43) Date of publication of application: 06.10.2000

(51)Int.CI.

H01L 25/065

H01L 25/07

H01L 25/18

H01L 23/12

(21)Application number: 11-081107

(71)Applicant: SHINKO ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

25.03.1999


(72)Inventor: IIZUKA HAJIME

# (54) SEMICONDUCTOR DEVICE, MANUFACTURE THEREOF AND MOUNTING STRUCTURE OF THE SEMICONDUCTOR DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a compact and highly integrated chip-size package type semiconductor device, having an upper and lower two semiconductor chips.

SOLUTION: Upper and lower two semiconductor chips 10 are bonded mutually back to back via an adhesive layer 30. Conductor posts 50 electrically connected to electronic circuits formed on the two chips 10 on the outer surfaces of the two chips 10, i.e., electronic circuit forming surfaces vertically pierce a sealing resin layer 40 made to project at the top ends from the resin layer 40. These structures are formed approximately vertically symmetrical on the top and bottom of the adhesive layer 30, thereby preventing a semiconductor device having



the upper and lower two semiconductor chips 10 from warping upwards and downwards and the like.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

Searching PAJ Page 2 of 2

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

### (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出銀公開發号 特開2000-277682 (P2000-277682A)

(43)公開日 平成12年10月6日(2000.10.6)

(51) Int.CL7		織別記号	FI		ラーマコード(参考)
HOIL	25/065		HOIL	25/08	Z
	25/07			23/12	L
	25/18				
	23/12				


#### 密査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 16 頁)

(21)出顯番号	<b>特顧平11−81107</b>	(71)出廢人	000190688 新光電気工業株式会社	
(22)出顧日	平成11年3月25日(1999.3.25)		長野県長野市大字栗田字舎利田711番地	
		(72) 発明者 飯塚 宏 長野県長野市大字栗田字舎利田711番地 新光電気工業株式会社内		
		(74)代壁人	100086623 弁理士 松田 宋久	

#### (54) 【発明の名称】 半導体装管及びその製造方法と半導体装置の実装構造

#### (57)【要約】

【課題】 上下2枚の半導体チップを持つコンパクト化、高集積化されたCSPタイプの半導体装置を得る。 【解決手段】 上下2枚の半導体チップ10の背面を、接着層30を介して互いに接合する。2枚の半導体チップ10の電子回路形成面側に当たる外側表面には、封止制脂層40を形成する。また、半導体チップ10に形成された等子回路に電気的に接続された導体ポスト50を、封止制脂層40を上下に買いて、その上部を封止制脂層40の上方に突出させて形成する。そして、その構造を、接着層30を挟んでほぼ上下に対象に形成して、その上下2枚の半導体チップ10を持つ半導体装置が上下方向等に反るのを防ぐ。



(2)

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 上下2枚の半導体チップが、その背面を接着層を介して互いに接合され、その接合された2枚の半導体チップの電子回路形成面側に当たる外側表面には、封止樹脂層が形成され、前記半導体チップの電子回路に電気的に接続された導体ポストが、前記封止樹脂層を上下に買いてその上部を封止樹脂層の上方に突出させて形成されたことを特徴とする半導体装置。

1

【請求項2】 上下2枚の半導体チップが、その背面を 接着層を介して互いに接合され、その接合された2枚の 15 装置の製造方法。 半導体チップの電子回路形成面側に当たる外側表面に は、前記半導体チップの電子回路に電気的に接続された 再配線回路が絶縁層を介して形成されると共に、その再 配線回路表面に封止樹脂層が積層形成され、前記再配線 回路に電気的に接続された導体ポストが、前記封止樹脂 層を上下に買いてその上部を封止樹脂層の上方に突出さ せて形成されたことを特徴とする半導体装置。

【請求項3】 前記封止樹脂層の上方に突出した導体ポストの上部に、はんだバンブが形成された請求項1又は2記載の半導体装置。

【請求項4】 上下2枚の半導体チップが、その背面を接着層を介して互いに接合され、その接合された2枚の半導体チップの電子回路形成面側に当たる外側表面には、前記半導体チップの電子回路に電気的に接続された再配線回路が絶縁層を介して形成され、その再配線回路の導体バッドにはんだバンプが突出形成されたことを特徴とする半導体装置。

【語求項5】 次の工程を含むことを特徴とする半導体 装置の製造方法。

a. 半導体チップ形成用の電子回路が形成されたウェハ 30 ーであって、その電子回路形成面側に当たる外側表面に 前記電子回路に電気的に接続された導体ポストが突出形成された上下2枚のウェハーを、その背面間に接着材を 介在させて上下に重ね合わせると共に、その上下2枚のウェハーの導体ポストが突出形成された外側表面に封止 樹脂材をそれぞれ配置した状態で、下金型の凹部のテンポラリーフィルムが敷設された底面に載置する工程。

b. 前記接着村、封止樹脂村及び上下2枚のウェハーを 予備加熱する工程。

C. 予備加熱された上金型のテンポラリーフィルムで覆 40 われた先端と予備加熱された前記下金型のテンポラリーフィルムが敷設された凹部の底面とを相対的に接近させて、その上金型の先端と下金型の凹部の底面とにより前記上下2枚のウェハーの導体ポストが突出形成された外側表面にそれぞれ配置された予備加熱された対止樹脂材を押し潰し、その上下2枚のウェハーの導体ポストが突出形成された外側表面に対止樹脂層をそれぞれ形成すると共に、前記導体ポストを封止樹脂層を上下に質過させてその上部を封止樹脂層の上方に突出させ、かつ、前記上金型の先端と前記下金型の凹部の底面とにより前記ト 56

下2枚のウェハーの背面間に介在させた予備加熱された 接着材を押し潰して接着層を形成し、その接着層を介し て上下2枚のウェハーの背面を互いに接合する工程。

d. その背面が接着層を介して互いに接合された2枚の ウェハーを前記下金型の凹部から取り出してダイシング し. その背面が接着層を介して互いに接合されて、その 外側表面に封止樹脂層が形成された上下2枚の半導体チ ップからなる半導体装置を個片に切り出す工程。

【請求項6】 次の工程を含むことを特徴とする半導体 装置の製造方法。

a. 半導体チップ形成用の電子回路が形成されたウェハーであって、その電子回路形成面側に当たる外側表面に前記電子回路に電気的に接続された再配線回路が絶縁層を介して形成されて、その再配線回路に該再配線回路に電気的に接続された導体ポストが突出形成された上下2枚のウェハーを、その背面間に接着材を介在させて上下に重ね合わせると共に、その上下2枚のウェハーの再配線回路が形成された外側表面に封止樹脂材をそれぞれ配置した状態で、下金型の凹部のテンポラリーフィルムが20 敷設された底面に就置する工程。

b. 前記接着村、封止樹脂村及び上下2枚のウェハーを 予備加熱する工程。

c. 予備加熱された上金型のテンポラリーフィルムで寝われた先編と予備加熱された前記下金型のテンポラリーフィルムが敷設された凹部の底面とを組対的に接近させて、その上金型の先端と下金型の凹部の底面とにより前記上下2枚のウェハーの再配線回路が形成された外側表面にそれぞれ配置された予備加熱された封止樹脂料を押し潰し、その上下2枚のウェハーの再配線回路が形成された外側表面に封止樹脂層をそれぞれ積層形成すると共に、前記導体ポストを封止樹脂層を上下に貢通させてその上部を封止樹脂の上方に突出させ、かつ、前記上金型の先端と下金型の凹部の底面とにより前記上下2枚のウェハーの背面間に介在させた予備加熱された接着材を押し潰して接着層を形成し、その接着層を介して上下2枚のウェハーの背面を互いに接合する工程。

d. その背面が接着層を介して互いに接合された上下2 枚のウェハーを前記下金型の凹部から取り出してダイシングし、その背面が接着層を介して互いに接合されて、 その再配線回路表面に封止樹脂層が積層形成された上下 2枚の半導体チップからなる半導体装置を個片に切り出す工程。

【請求項7】 前記 c 工程の後であって、 d 工程の前に、前記封止樹脂層の上方に突出した導体ポストの上部に、 はんだパンプを形成する請求項5 又は6 記載の半導体装置の製造方法。

【請求項8】 次の工程を含むことを特徴とする半導体 装置の製造方法。

てその上部を封止樹脂層の上方に突出させ、かつ。前記 a. 半導体チップ形成用の電子回路が形成されたウェハ 上金型の先端と前記下金型の凹部の底面とにより前記上 50 一であって、その電子回路形成面側に当たる外側表面に

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontentdben.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/...

11/1/2004

(3)

前記電子回路に電気的に接続された再配線回路が絶縁度を介して形成された上下2枚のウェハーを、その背面間に接着材を介在させて上下に重ね合わせて、下金型の凹部のテンポラリーフィルムが敷設された底面に載置する Teg

3

b. 前記接着特及び上下2枚のウェハーを予備加熱する 工程。

c. 予備加熱された上金型のテンポラリーフィルムで寝われた先端と予備加熱された前記下金型のテンポラリーフィルムが敷設された凹部の底面とを組対的に接近させ 10 で、その上金型の先端と下金型の凹部の底面とにより前記上下2枚のウェハーの背面間に介在させた予備加熱された接着材を押し潰して接着層を形成し、その接着層を介して上下2枚のウェハーの背面を互いに接合する工程。

d. その背面が接着層を介して互いに接合された上下2 校のウェハーを前記下金型の凹部から取り出して、その 上下2枚のウェハーの外側表面に形成された前記再配線 回路の導体パッドにはんだパンプを突出形成する工程。 e. 前記はんだパンプが形成された上下2枚のウェハー 20 をダイシングし、その背面が接着層を介して互いに接合 されて、その再配線回路の導体パッドにはんだパンプが 突出形成された上下2枚の半導体 装置を個片に切り出す工程。

【語求項9】 a 工程において、下金型の凹部内側に突設された突灸に上下2枚のウェハーの周縁に刻設されたノッチを嵌入させて、その上下2枚のウェハに形成された半導体チップが上下方向に重なり合うように、その上下2枚のウェハーを凹部内側に位置決めずる請求項5、6、7又は8記載の半導体装置の製造方法。

【請求項10】 上下2枚の配線回路基板の間に、請求 項1.2、3又は4記載の半導体装置が配置されて、そ の半導体装置の上部の半導体チップに形成された電子回 路又は該電子回路に電気的に接続された再配線回路に電 気的に接続された導体ポスト、該導体ポストに形成され たはんだバンプ又は前記再配線回路の導体パッドに形成 されたはんだバンブが、それに対応する上部の配線回路 基板に形成された導体パッドに接続されると共に、その 半導体装置の下部の半導体チップに形成された電子回路 又は該電子回路に電気的に接続された再配線回路に電気 40 的に接続された導体ポスト、該導体ポストに形成された はんだバンプ又は前記再配線回路の導体パッドに形成さ れたはんだバンブが、それに対応する下部の配線回路基 板に形成された導体パッドに接続されて、前記半導体装 置が上下2枚の前記配線回路基板に亙って実装されてな る半導体装置の実装構造。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体チップの外 した際に、そのウェハーと封止樹脂層40との熱膨張率 側表面に封止樹脂層や再配線回路が形成されてなる。C 50 の差に基づき、ウェハー?①が封止樹脂層40側に円弧

SP(Chip Size Package)タイプと呼ばれる半導体チップとほぼ同じ寸法まで小型化された半導体装置及びその製造方法と、その半導体装置を配線回路垂板に実装するための半導体装置の実装構造とに関する。

[0002]

【従来の技術】上記CSPタイプの半導体装置として、図14に示したような装置がある。この半導体装置では、半導体チップ10の電子回路形成面側に当たる外側表面に、対止樹脂層40が形成されている。それと共に、半導体チップ10に形成された電子回路(図示せず)に電気的に接続された導体ポスト50が、前記封止樹脂層40を上下に買いてその上部を封止樹脂層40上方に突出させて形成されている。封止樹脂層40上方に突出した導体ポスト50の上部には、はんだバンプ60が形成されている。

【0003】との半導体装置は、図15に示したように、その半導体チップ10の外側表面に形成された対止 制脂層40の上方に突出した導体ポスト50の上部に形成されたはんだパンプ60とそれに対応する配線回路基板140に形成された導体パッド142とがはんだ付け接続されて、その半導体装置が配線回路基板140に表面実践される。

【① 0 0 4 】 このCSPタイプの半導体装置は、従来一般に、次のようにして形成している。 図16 (a)、

(b) に示したように、半導体チップ形成用の電子回路 が形成されたウェハー70の電子回路形成面側に当たる 外側表面に封止樹脂層 4 () を形成している。 それと共 に、ウェハー? ()に形成された電子回路に電気的に接続 30 された導体ポスト50を、前記封止樹脂層40を上下に 頁道させてその上部を封止樹脂磨40上方に突出させて 形成している。封止樹脂層40の上方に突出させた導体 ポスト50の上部には、はんだバンブ60を形成してい る。次いで、その外側表面に封止樹脂層40が形成され たウェハー70を、図16(a)に2点鎖線で示したよ うに、格子状等にダイシングしている。そして、その外 側表面に封止樹脂層40が形成されると共に、その外側 表面に半導体チップ10に形成された電子回路に電気的 に接続された導体ポスト50が、封止樹脂層40を上下 に貰いてその上部を封止樹脂層40上方に突出させて形 成され、その封止樹脂層40上方に突出した導体ポスト 50の上部にはんだバンプ60が形成されてなる。図1 4に示したような、CSPタイプの半導体装置を個片に

[0005]

切り出している。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記のようにして、CSPタイプの半導体装置を形成した場合には、ウェハー70の外側表面に封止樹脂層40との熱膨張率の差に基づき、ウェハー70が針止樹脂層40側に円弧

状等に反ってしまった。そして、その外側表面に封止制 脳層40が形成されたウェハー70を格子状等にダイシ ング等して、上記のCSPタイプの半導体装置を個片に 切り出した際に、そのウェハー70の反りが穏々の支障 を来した。

5

【0006】ちなみに、シリコンからなるウェハーの熱 膨張係数は、3×10°であり、エポキシ樹脂からなる 封止樹脂層40の熱膨張係数は、20×10°である。 【0007】また、その反りが生じたウェハー?0をダ イシングして形成するCSPタイプの半導体装置にも、 反うが生じてしまい、その半導体装置を配線回路基板1 4.0に実装するのに種々の支障を楽した。

【りりり8】そこで、本発明者は、種々の検討を重ねた 結果、上記のCSPタイプの半導体装置の製造工程にお いて、その電子回路形成面側に当たる外側表面に封止樹 脂層が形成された上下2枚のウェハーを、その背面を接 者層を介して互いに接合すれば、その上下2枚のウェハ 一が、接着層を挟んでほぼ上下に対象の構造となり、そ の上下2枚のウェハーが封止樹脂層側に円弧状等に反る のを防ぐことができることを発見した。また、その背面 20 体チップの電子回路に電気的に接続された導体ポスト を接着層を介して互いに接合した上下2枚のウェハーを 格子状等にダイシングすれば、その背面が接着層を介し て互いに接合された上下と枚の半導体チップを持つ反り のないCSPタイプの半導体装置を個片に切り出すこと ができることを発見した。

【0009】加えて、この上下2枚の半導体チップが絶 縁樹脂層を介して互いに接合されたCSPタイプの半導 体装置は、1枚の半導体チップしか持たない従来のCS Pタイプの半導体装置に比べて、2枚の半導体チップを <del>鋳っていて、そのCSPタイプの半導体装置のコンパクー</del> ト化と高集論化とを図れることを発見した。

【0010】また、これと同様なことは、半導体チップ の外側表面に、半導体チップに形成された電子回路に電 気的に接続された再配線回路が絶縁層を介して形成され て、その再配線回路表面に絶縁樹脂層が積層形成されて なるCSPタイプの半導体装置、及び半導体チップの外 側表面に、半導体チップに形成された電子回路に電気的 に接続された再配線回路が樹脂等からなる絶縁層を介し て形成されてなる、CSPタイプの半導体装置にも含え ることを発見した。また、その外側表面に再配線回路が 40 絶縁層を介して形成されて、その再配線回路表面に封止 制脂層が積層形成されたウエハー、又はその外側表面に 再配線回路が絶縁層を介して形成されたウェハーをダイ シングして形成する上記のCSPタイプの半導体装置の 製造方法もに、利用可能であることを発見した。

【①①11】即ち、本発明は、その電子回路形成面側に 当たる外側表面に封止樹脂層が形成されたウェハー、そ の電子回路形成面側に当たる外側表面に再配線回路が絶 縁層を介して形成されて、その再配線回路表面に封止樹 脂層が緑層形成されたウェハー、又はその電子回路形成 50 層を換んでほぼ上下に対象に形成されている。そのた

面側に当たる外側表面に再配線回路が絶縁層を介して形 成されたウェハーに反りが生ずるのを防いで、そのウェ ハーをダイシング等する際の支障をなくすことができる と共に、そのウェハーをダイシングして形成するCSP タイプの半導体装置にも反りが生ずるの防ぐことのでき る。CSPタイプの半導体装置の製造方法を提供するこ とを目的としている。また、上下2枚の半導体チップの 背面が接着層を介して互いに接合されてなるコンパクト 化。高集績化されたCSPタイプの半導体装置を提供す 10 ることを目的としている。また、そのコンパクト化及び 高泉積化された半導体装置を配線回路基板に実装するた めの半導体装置の実装構造を提供することを目的として いる。

[0012]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明の第1の半導体装置は、上下2枚の半導体チ ップが、その背面を接着層を介して互いに接合され、そ の接合された2枚の半導体チップの電子回路形成面側に 当たる外側表面には、封止樹脂層が形成され、前記半導 が、前記封止樹脂層を上下に貫いてその上部を封止樹脂 層の上方に突出させて形成されたことを特徴としてい

【0013】本発明の第2の半導体鉄置は、上下2枚の 半導体チップが、その背面を接着層を介して互いに接合 され、その接合された2枚の半導体チップの電子回路形 成面側に当たる外側表面には、前記半導体チップの電子 回路に電気的に接続された再配線回路が絶縁層を介して 形成されると共に、その再配線回路表面に封止樹脂層が 荷層形成され、前記再配線回路に電気的に接続された導 体ポストが、前記封止樹脂層を上下に貫いてその上部を 封止樹脂層の上方に突出させて形成されたことを特徴と している。

【①①14】本発明の第1又は第2の半導体装置におい ては、前記封止樹脂層の上方に突出した導体ポストの上 部に、はんだバンブが形成された標道とすることを好適 としている。

【0015】本発明の第3の半導体装置は、上下2枚の 半導体チップが、その背面を接着層を介して互いに接合 され、その接合された2枚の半導体チップの電子回路形 成面側に当たる外側表面には、前記半導体チップの電子 回路に電気的に接続された再配線回路が絶縁層を介して 形成され、その再配線回路の導体パッドにはんだパンプ が突出形成されたことを特徴としている。

【①①16】上記の第1の半導体装置においては、その 背面が接着層を介して互いに接合された上下2枚の半導 体チップ、及びその上下2枚の半導体チップの外側表面 に形成された封止樹脂層が、それぞれ同一部材又はそれ に近い部材で形成されていると共に、その構造が、接着

(5)

め、その上下2枚の半導体チップを持つ第1の半導体装 置が、その封止樹脂層と半導体チップとの熱膨張係数の 差に基づき上下等に反るのを防ぐことができる。そし て、その反りのない第1の半導体装置を、同じく反りの ない配線回路基板等に支障なく容易かつ的確に実装可能

7

【0017】同様に、上記の第2の半導体装置において は、その背面が接着層を介して互いに接合された上下2 枚の半導体チップ、及びその上下2枚の半導体チップの 配線回路とその再配線回路表面に積層形成された封止樹 脂層とが、それぞれ同一部村又はそれに近い部村で形成 されていると共に、その構造が、接着層を挟んでほぼ上 下に対象に形成されている。そのため、その上下2枚の 半導体チップを持つ第2の半導体装置が、その再配線回 路や封止樹脂層と半導体チップとの熱膨張係数の差に基 づき上下等に反るのを防ぐことができる。そして、その 反りのない第2の半導体装置を、同じく反りのない配線 回路基板等に支降なく容易かつ的確に実装可能となる。 は、その背面が接着層を介して互いに接合された上下2 枚の半導体チップ、及びその上下2枚の半導体チップの 外側表面に形成された再配線回路が、それぞれ同一部材 又はそれに近い部材で形成されていると共に、その構造 が、接着層を挟んでほぼ上下に対象に形成されている。 そのため、その上下2枚の半導体チップを持つ第3の半 導体装置が、その再配線回路と半導体チップとの熱膨張 係数の差に基づき上下等に反るのを防ぐことができる。 そして、その反りのない第3の半導体装置を、同じく反 りのない配線回路基板等に支障なく容易かつ的確に実装 30 にそれらから容易に剥離可能なフィルムをいう。 可能となる。

【0019】上記の第1. 第2又は第3の半導体装置に おいては、1枚の半導体チップしか持たない従来のCS Pタイプの半導体装置に比べて、2枚の半導体チップを 持っていて、コンパクトな高集績化されたCSPタイプ の半導体装置を提供できる。

【0020】本発明の第1の半導体装置の製造方法は、 次の工程を含むことを特徴としている。

a. 半導体チップ形成用の電子回路が形成されたウェハ ーであって、その電子回路形成面側に当たる外側表面に 40 前記電子回路に電気的に接続された導体ポストが突出形 成された上下2枚のウェハーを、その背面間に接着材を 介在させて上下に重ね合わせると共に、その上下2枚の ウェハーの導体ポストが突出形成された外側表面に封止 樹脂材をそれぞれ配置した状態で、下金型の凹部のテン ボラリーフィルムが敷設された底面に截置する工程。

b. 前記接着村、封止樹脂村及び上下2枚のウェハーを 予備加熱する工程。

c. 予償加熱された上金型のテンポラリーフィルムで競 われた先端と予備加熱された前記下金型のテンポラリー 50 ート状に押し潰して接着層を形成し、その接着層を介し

フィルムが敷設された凹部の底面とを相対的に接近させ て、その上金型の先端と下金型の凹部の底面とにより前 記上下2枚のウェハーの導体ポストが突出形成された外 側表面にそれぞれ配置された予備加熱された封止樹脂材 を押し潰し、その上下2枚のウェハーの導体ポストが突 出形成された外側表面に封止樹脂層をそれぞれ形成する と共に、前記導体ポストを封止樹脂層を上下に質道させ てその上部を封止樹脂層の上方に突出させ、かつ、前記 上金型の先繼と前記下金型の凹部の底面とにより前記上 外側表面に制脂等からなる絶縁層を介して形成された再 10 下2枚のウェハーの背面間に介在させた予備加熱された 接着紂を押し潰して接着層を形成し、その接着層を介し て上下2枚のウェハーの背面を互いに接合する工程。

> d. その背面が接着層を介して互いに接合された上下2 枚のウェハーを前記下金型の凹部から取り出してダイシ ングし、その背面が接着層を介して互いに接合されて、 その外側表面に封止樹脂層が形成された上下2枚の半導 体チップからなる半導体装置を個片に切り出す工程。

【0021】この第1の半導体装置の製造方法において は、その8工程において、その外側表面にウェハーに形 【0018】同様に、上記の第3の半導体装置において 26 成された電子回路に電気的に接続された導体バンブが突 出形成された上下2枚のウェハーを、その背面間に接着 材を介在させると共に、その上下2枚のウェハーの外側 表面に封止樹脂材をそれぞれ配置した状態で、下金型の テンポラリーフィルムが敷設された凹部の底面に截置で

> 【0022】ここで、テンポラリーフィルムとは、クッ ション性及び耐熱性のある樹脂等からなるフィルムであ って、上金型の先繼や下金型の凹部の底面及びウェハー の外側表面を覆う封止制脂層や再配線回路に接着されず

> 【りり23】次いで、そのb工程において、その凹部に 嵌入した接着村、封止樹脂村及び上下2枚のウェハーを 予備加熱できる。

> 【0024】次いで、そのc工程において、予備加熱さ れた上金型のテンポラリーフィルムで覆われた先端と予 償加熱された下金型のテンポラリーフィルムで覆われた 凹部の底面とを組対的に接近させることができる。そし て、その上金型の先端と下金型の凹部の底面とにより、 予備加熱された封止樹脂材をシート状に押し潰して、上 下2枚のウェハーの外側表面に封止樹脂層を形成でき る。それと共に、上金型の先繼を覆うケッション性のあ るテンポラリーフィルム、及び下金型の凹部の底面に敷 設されたクッション性のあるテンポラリーフィルムによ り封止樹脂層を押圧して、ウェハーに形成された電子回 路に電気的に接続された導体ポストを上記の封止樹脂層 を上下に貫通させてその上部を封止樹脂層の上方に突出 させることができる。さらに、前記組対的に接近させた 上金型の先端と下金型の凹部の底面とにより、上下のウ ェハーの背面間に介在させた予備加熱された接着材をシ

(6)

て上下2枚のウェハーの背面を互いに接合できる。そし て、その背面が接着層を介して互いに接合されて、その 外側表面に対止樹脂層が形成された上下2枚のウェハー を、接着層を挟んでほぼ上下に対象の構造に形成でき る。そして、その上下2枚のウェハーが上下等に反るの を防ぐことができる。

【0025】その後、そのd工程において、その背面が 接着層を介して互いに接合された反りのない上下2枚の ウェハーを下金型の凹部から取り出して、その上下2枚 のウェハーをダイシングできる。そして、その背面が接 10 着層を介して互いに接合され、その外側表面に封止樹脂 層が形成された上下2枚の半導体チップからなる反りの ない第1の半導体装置を個片に切り出すことができる。 【①①26】本発明の第2の半導体装置の製造方法は、 次の工程を含むことを特徴としている。

- a. 半導体チップ形成用の電子回路が形成されたウェハ ーであって、その電子回路形成面側に当たる外側表面に 前記電子回路に電気的に接続された再配線回路が絶縁層 を介して形成されて、その再配線回路に該再配線回路に 枚のウェハーを、その背面間に接着材を介在させて上下 に重ね合わせると共に、その上下2枚のウェハーの再配 線回路が形成された外側表面に封止樹脂材をそれぞれ配 置した状態で、下金型の凹部のテンポラリーフィルムが 敷設された底面に戴置する工程。
- b. 前記接着材、封止樹脂材及び上下2枚のウェハーを 予備加熱する工程。
- c. 予備加熱された上金型のテンポラリーフィルムで競 われた先端と予備加熱された前記下金型のテンポラリー フィルムが敷設された凹部の底面とを相対的に接近させ 30 て、その上金型の先繼と下金型の凹部の底面とにより前 記上下2枚のウェハーの再配線回路が形成された外側表 面にそれぞれ配置された予備加熱された封止制脂材を押 し潰し、その上下2枚のウェハーの再配線回路が形成さ れた外側表面に封止樹脂層をそれぞれ積層形成すると共 に、前記導体ポストを封止樹脂圏を上下に貢通させてそ の上部を封止樹脂の上方に突出させ、かつ、前記上金型 の先端と下金型の凹部の底面とにより前記上下2枚のウ ェハーの背面間に介在させた予償加熱された接着材を押 し潰して接着層を形成し、その接着層を介して上下2枚 40 のウェハーの背面を互いに接合する工程。
- d. その背面が接着層を介して互いに接合された上下2 枚のウェハーを前記下金型の凹部から取り出してダイシ ングし、その背面が接着層を介して互いに接合されて、 その再配線回路表面に封止樹脂層が積層形成された上下 2枚の半導体チップからなる半導体装置を個片に切り出 す工程。

【0027】との第2の半導体装置の製造方法において は、そのa工程において、その外側表面にウェハーに形 成された電子回路に電気的に接続された再配線回路が絶 50

縁層を介して形成されて、その再配線回路に導体ポスト が突出形成された上下2枚のウェハーを、その背面間に 接着特を介在させると共に、その上下2枚の半導体チッ プの外側表面に封止制脂材をそれぞれ配置した伏態で、 下金型のテンポラリーフィルムが敷設された凹部の底面 に截置できる。

19

【りり28】次いで、そのb工程において、その凹部に 嵌入した接着村、封止樹脂村及び上下2枚のウェハーを 予備加熱できる。

【0029】次いで、そのc工程において、予備加熱さ れた上金型のテンポラリーフィルムで覆われた先端と予 償別熱された下金型のテンポラリーフィルムで覆われた 凹部の底面とを組対的に接近させることができる。そし て、その上金型の先端と下金型の凹部の底面とにより、 予備頒納された対止樹脂材をシート状に押し潰して、上 下2枚のウェハーの再配線回路が形成された外側表面に 封止樹脂層を形成できる。それと共に、上金型の先端を 覆うクッション性のあるテンポラリーフィルム。及び下 金型の凹部の底面に敷設されたクッション性のあるテン 電気的に接続された導体ポストが突出形成された上下2 20 ボラリーフィルムにより封止樹脂層を弾圧して、ウェハ ーに形成された電子回路に電気的に接続された再配線回 路に突出形成された導体ポストを上記の封止樹脂層を上 下に貫通させてその上部を封止樹脂層の上方に突出させ ることができる。さらに、前記相対的に接近させた上金 型の先繼と下金型の凹部の底面とにより、上下のウェハ ーの背面間に介在させた予備加熱された接着材をシート 状に押し潰して接着層を形成し、その接着層を介して上 下2枚のウェハーの背面を互いに接合できる。そして、 その背面が接着層を介して互いに接合されて、その外側 表面に再配線回路と封止樹脂層とが積層形成された上下 2枚のウェハーを、接着層を挟んでほぼ上下に対象の機 造に形成できる。そして、その上下2枚のウェハーが上 下等に反るのを防ぐことができる。

> 【0030】その後、その4工程において、その背面が 接着層を介して互いに接合された反りのない上下2枚の ウェハーを下金型の凹部から取り出して、その上下2枚 のウェハーをダイシングできる。そして、その背面が接 着層を介して互いに接合されて、その外側表面に再配線 回路と封止樹脂層とが綺層形成された上下2枚の半導体 チップからなる反りのない第2の半導体装置を個片に切 り出すことができる。

【0031】本発明の第1又は第2の半導体装置の製造 方法においては、そのc工程の後であって、a工程の前 に、前記封止樹脂層の上方に突出した導体ポストの上部 にはんだバンプを形成することを好酒としている。

【①032】との第1又は第2の半導体装置の製造方法 にあっては、封止樹脂層の上方に突出した導体ポストの 上部にはんだパンプが形成されてなるCSPタイプの反 りのない半導体装置を形成できる。

【①①33】本発明の第3の半導体装置の製造方法は、

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontentdben.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/...

11/1/2004

(7)

次の工程を含むことを特徴としている。

a. 半導体チップ形成用の電子回路が形成されたウェハ ーであって、その電子回路形成面側に当たる外側表面に 前記電子回路に電気的に接続された再配線回路が絶縁層 を介して形成された上下2枚のウェハーを、その背面間 に接着材を介在させて上下に重ね合わせて、下金型の凹 部のテンポラリーフィルムが教設された底面に載置する 工程。

11

b. 前記接着付及び上下2枚のウェハーを予備加熱する 工程。

c. 予備加熱された上金型のテンポラリーフィルムで鞭 われた先端と予備加熱された前記下金型のテンポラリー フィルムが敷設された凹部の底面とを相対的に接近させ て、その上金型の先端と下金型の凹部の底面とにより前 記上下2枚のウェハーの背面間に介在させた予備加熱さ れた接着材を押し潰して接着層を形成し、その接着層を 介して上下2枚のウェハーの背面を互いに接合する工

d. その背面が接着層を介して互いに接合された上下2 枚のウェハーを前記下金型の凹部から取り出して、その 20 上下2枚のウェハーの外側表面に形成された前記再配線 回路の導体パッドにはんだバンプを突出形成する工程。 e. 前記はんだバンブが形成された上下2枚のウェハー をダイシングし、その背面が接着層を介して互いに接合 されて、その再配線回路の導体パッドにはんだバンブが 突出形成された上下2枚の半導体チップからなる半導体 装置を個片に切り出す工程。

【① ① 3.4 】 この第3の半導体装置の製造方法において は、そのa工程において、その外側表面に絶縁層を介し て再配線回路が形成された上下2枚のウェハーを、その 30 背面間に接着付を介在させた状態で、下型のテンポラリ ーフィルムが敷設された凹部の底面に截置できる。

【0035】次いで、そのb工程において、その凹部に 嵌入した接着付及び上下2枚のウェハーを予備加熱でき る。

【0036】次いで、そのc工程において、予備加熱さ れた上金型のテンポラリーフィルムで覆われた先端と予 値加熱された下金型のテンポラリーフィルムが敷設され た凹部の底面とを相対的に接近させることができる。そ して、その上金型の先繼と下金型の凹部の底面とによ り、上下2枚のウェハーの背面間に介在させた予備加熱 された接着材をシート状に押し潰して接着層を形成し、 その接着層を介して上下2枚のウェハーの背面を互いに 接合できる。そして、その背面が接着層を介して互いに 接合されて、その外側表面に再配線回路が形成された上 下2枚のウェハーを、接着層を挟んでほぼ上下に対象の 構造に形成できる。そして、その上下2枚のウェハーが 上下等に反るのを防ぐことができる。

【0037】次いで、そのdエ程において、その背面が

ウェハーを下金型の凹部から取り出して、その上下2枚 のウェハーの外側表面に形成された再配線回路の導体パ ッドに導体バンプを突出形成できる。

12

【0038】その後、そのe工程において、その導体バ ンプが形成された上下2枚のウェハーをダイシングでき る。そして、その背面が接着層を介して互いに接合され て、その外側表面の再配線回路の導体バッドに導体バン プが突出形成された上下2枚の半導体チップからなる反 りのない第3の半導体装置を個片に切り出すことができ 10 る。

【10039】本発明の第1、第2又は第3の半導体装置 の製造方法においては、その8工程において、下金型の 凹部内側に突設された突条に上下2枚のウェハーの周縁 に刻設されたノッチを嵌入させて、その上下のウェハー に形成された半導体チップが上下方向に重なり合うよう に、その上下2枚のウェハーを凹部内側に位置決めする ことを好適としている。

【0040】この第1、第2又は第3の半導体装置の製 造方法においては、そのa 工程において、上下2枚のウ ェハーの周縁のノッチを下金型の凹部内側の突条に嵌入 させて、その上下のウェハーに形成された半導体チップ が上下方向に重なり合うように、上下2枚のウェハーを 凹部内側に位置決めできる。そして、そので工程におい て、その上下のウェハーに形成された半導体チップが上 下方向に重なり合うように、上下2枚のウェハーの背面 を接着層を介して互いに接合できる。そして、その4又 はe工程において、その背面が接着層を介して互いに接 台された上下2枚のウェハーをダイシングした際に、そ の上下2枚のウェハーから個片に切り出される第1、第 2 又は第3の半導体装置の上下の半導体チップに形成さ れた電子回路の一部が、切除されてしまうのを防ぐこと ができる。

【1)()41]本発明の半導体装置の実装構造は、上下2 枚の配線回路基板の間に、第1、第2又は第3の半導体 装置が配置されて、その半導体装置の上部の半導体チッ プに形成された電子回路又は該電子回路に電気的に接続 された再配線回路に電気的に接続された導体ポスト、該 導体ポストに形成されたはんだバンプ又は前記萬配線回 路の導体パッドに形成されたはんだパンプが、それに対 40 応する上部の配線回路基板に形成された導体パットに接 続されると共に、その半導体装置の下部の半導体チップ に形成された電子回路又は該電子回路に電気的に接続さ れた再配線回路に電気的に接続された導体ポスト。該導 体ポストに形成されたはんだバンプ又は前記再配線回路 の導体パッドに形成されたはんだパンプが、それに対応 する下部の配線回路基板に形成された導体パッドに接続 されて、前記半導体装置が上下2枚の前記配線回路基板 に亙って実装されてなることを特徴としている。

【0042】この半導体装置の実装構造においては、そ 接着層を介して互いに接合された反りのない上下2枚の 50 の第1、第2又は第3の半導体装置の上部の半導体チッ

(8)

13 プに形成された電子回路を、該電子回路に再配線回路を 介して又は介さずに電気的に接続された導体ポスト、該 導体ポストに形成されたはんだパンプ又は前記電子回路 に電気的に接続された再配線回路の導体パッドに形成さ れたはんだバンプを介して、それに対応する上部の配線 回路基板に形成された導体バッドに接続できる。そし て、その上部の半導体チップの電子回路と上部の配線回 路墓板の配線回路とを電気的に接続できる。同様にし て、その第1、第2又は第3の半導体装置の下部の半導 体チップに形成された電子回路を、該電子回路に再配線 10 回路を介して又は介さずに電気的に接続された導体ポス ト. 該導体ポストに形成されたはんだバンプ又は前記電 子回路に電気的に接続された再配線回路の導体バッドに 形成されたはんだバンプを介して、それに対応する下部 の配線回路基板に形成された導体バッドに接続できる。 そして、その下部の半導体チップの電子回路と下部の配 線回路基板の配線回路とを電気的に接続できる。そし

#### [0043]

って高密度に実装できる。

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態を図面 に従い説明する。図1又は図2は本発明の第1の半導体 装置の好適な実施の形態を示し、図1又は図2はその正 面断面図である。以下に、この第1の半導体装置を説明 する。

て、その第1、第2又は第3の半導体装置を、上下2枚

の配線回路基板に互って実装できる。また、2枚の半導

又は第3の半導体装置を、上下2枚の配線回路基板に互

【①①4.4】図1又は図2の第1の半導体装置は、上下 2枚の小板片状の半導体チップ10を持っていて、その 30 上下2枚の半導体チップ10の背面が、接着層30を介 して互いに接合されている。上下2枚の半導体チップ1 0の電子回路形成面側に当たる外側表面には、封止樹脂 層40が形成されている。それと共に、半導体チップ1 ()に形成された電子回路 (図示せず) に電気的に接続さ れた導体ポスト50が、封止樹脂層40を上下に薦いて その上部を封止樹脂圏40上方に突出させて形成されて いる。接着層30及び紂止樹脂圏40は、170~18 ①\*\*Cに加熱して硬化させるエポキシ樹脂等を用いて形成 されている。導体ポスト50は、Cu等を用いて形成さ 40

【0045】 加えて、図2に示した第1の半導体装置に おいては、封止樹脂圏40の上方に突出した導体ポスト 50の上部に、ほぼ半球状のはんだバンプ60が形成さ れている。

【① 0 4 6 】図 1 又は図 2 に示した第 1 の半導体装置 は、以上のように構成されていて、その構造が、接着層 3)を挟んでほぼ上下に対象に形成されている。そし て、その第1の半導体装置が、半導体チップ10と封止 衛脂層40との熱膨張係數の差に基づき、上下等に反る「50」その上部を封止樹脂層40の上方に突出させている。さ

のが防止されている。

【()()47】次に、この第1の半導体鉄蹬の製造方法で あって、本発明の第1の半導体装置の製造方法の好適な 実施の形態を説明する。

【0048】図3に示したように、半導体チップ形成用 の電子回路(図示せず)が凝構に複数並べて形成された 薄い円板状の2枚のウェハー10であって、その電子回 路形成面側に当たる外側表面にウェハー7()に形成され た前記電子回路に電気的に接続された導体ポスト50が 突出形成された上下2枚のウェハー70を、その背面間 に接着材32を介在させた状態で、その導体ポスト50 が突出形成されたウェハー?①の外側表面を外方に向け て重ね合わせている。上下2枚のウェハー70の外側表 面には、封止樹脂材42をそれぞれ配置している。接着 材32及び紂正樹脂材42には、ブロック状又はシート 状(図はシート状)をしたエポキシ樹脂等を用いてい る。次いで、その背面間に接着材32を介在させると共 に、その外側表面に封止樹脂材42をそれぞれ配置した 上下2枚のウェハー10を、下金型90の凹部92に嵌 体チップを持つコンパクトで高集績化された第1、第2~20~入している。そして、その上下2枚のウェハー70を、 下金型の凹部92のテンポラリーフィルム100が敷設 された底面に截置している。 テンポラリーフィルム10 0には、クッション性があり、170~180℃の高熱 に耐え得る樹脂等からなるフィルムであって、上金型9 4の先繼や下金型の凹部92の底面及びウェハー?()の 外側表面を覆う封止制脂層40に接着されずにそれらか ち容易に剥離可能なフィルムを用いている。そして、本 発明の第1の半導体装置の製造方法のa 工程を行ってい

> 【10049】次いで、上記の接着材32、封止樹脂材4 2及び上下2枚のウェハー70、80を、170~18 ○ \*Cに予備加熱している。そして、本発明の第1の半導 体装置の製造方法のり工程を行っている。

> 【0050】次いで、図4に示したように、170~1 80°Cに予備加熱された上金型94であって、テンポラ リーフィルム100で覆われた上金型94の先端と、1 70~180℃に予備加熱された下金型90のテンポラ リーフィルム100で覆われた凹部92の底面とを、上 金型94を下金型90方向に降下させると共に、下金型 の凹部92の底面を下金型90内を上昇させる等して、 相対的に接近させている。そして、その相対的に接近さ せた上金型94の先繼と下金型の凹部92の底面とによ り、上下2枚のウェハー? )の外側表面にそれぞれ配置 された予備加熱された封止樹脂材42をシート状に押し 獲している。そして、その上下2枚のウェハー70の外 側表面に、封止樹脂層40をそれぞれ形成している。そ れと共に、クッション性のあるテンポラリーフィルム1 0.0を用いて、ウェハー? 0の外側表面に突出形成され た導体ポスト50を封止樹脂層40を上下に貫通させて

15

らに、上記の組対的に接近させた上金型94の先端と下 金型の凹部92の底面とにより、上下2枚のウェハー7 ①の背面間に介在させた予備加熱された接着材32をシ ート状に押し潰して、接着層30を形成している。そし て、その接着層30を介して、上下2枚のウェハー70 の背面を互いに接合している。そして、本発明の第1の 半導体装置の製造方法のc工程を行っている。

【0051】その後、その背面が接着層30を介して互 いに接合された上下2枚のウェハー70を下金型の凹部 92から取り出して、その上下2枚のウェハー70をダー10~22を上下に薦いて設けられたCuめっき層等からなる イサーやスライサー等を用いて格子状等にダイシングし ている。そして、その背面が接着圏30を介して互いに 接合されて、その外側表面に封止制脂層40が形成され た上下2枚の半導体チップ10を持つ図1に示した第1 の半導体装置を個片に切り出している。そして、本発明 の第1の半導体装置の製造方法のは工程を行っている。 【10052】又は、それに加えて、上記ので工程の後で あって、 4 工程の前に、封止樹脂層 4 () 上方に突出した 導体ポスト50の上部にはんだバンブ60を形成してい 70をダイシングして個片に切り出す上下2枚の半導体 チップ10の外側表面に形成された封止樹脂層40の上 方に突出した導体ポスト50の上部にはんだパンプ60 が形成された図2に示した第1の半導体装置を形成して

【りり53】図3と図4に示した第1の半導体装置の製 造方法は、以上の工程からなり、この第1の半導体装置 の製造方法においては、そのc工程において形成する、 その背面が接着層30を介して互いに接合され、その外 ー20を、接着層30を挟んでほぼ上下に対象の構造に 形成できる。そして、その上下2枚のウェハーが上下等 に反るのを防ぐことができる。そして、その4工程にお いて、上記の上下2枚のウェハー70を共にダイシング して個片に切り出す第1の半導体装置が上下等に反るの を防止できる。

【10054】図5又は図6は本発明の第2の半導体装置 の好適な実施の形態を示し、図5又は図6はその正面断 面図である。以下に、この第2の半導体装置を説明す る,

【10055】図5又は図6の第2の半導体装置は、上下 2枚の小板片状の半導体チップ10を持っていて、その 上下2枚の半導体チップ10の背面が、接着層30を介 して互いに接合されている。上下2枚の半導体チップ! ()の電子回路形成面側に当たる外側表面には、半導体チ ップ1()に形成された電子回路(図示せず)に電気的に 接続された再配線回路120が絶縁層122を介して形 成されていると共に、その再配線回路 120 表面に封止 樹脂層40が積層形成されている。 萬配線回路120に は、該再配線回路に電気的に接続された導体ポスト50~50~能なフィルムを用いている。そして、本発明の第2の半

が、封止樹脂層40を上下に貫いてその上部を封止樹脂 層40上方に突出させて形成されている。接着層30、 絶縁層122及び封止樹脂層40は、170~180℃ に加熱して硬化させるエポキシ樹脂等を用いて形成され ている。導体ポスト50は、Cu等を用いて形成されて いる。再配線回路120は、エポキシ樹脂等からなる総 緑層122を介して、Cu等からなる導体パターン12 4により一層構造又は多層構造に形成されている。多層 模造をした上下の導体パターン124の間は、絶縁層1

16

【0056】加えて、図6に示した第2の半導体装置に おいては、封止樹脂層40の上方に突出した導体ポスト 50の上部に、ほぼ半球状のはんだパンプ60が形成さ れている。

導体ピア126により接続されている。

【10057】図5又は図6に示した第2の半導体装置 は、以上のように構成されていて、その構造が、接着層 30を挟んでほぼ上下に対象に形成されている。そし て、その第2の半導体装置が、半導体チップ10と絶縁 る。そして、そのは工程において、上下2枚のウェハー 20 層122を介して形成された再配線回路120や封止樹 脂層40との熱膨張係数の差に基づき、上下等に反るの が防止されている。

> 【10058】次に、この第2の半導体装置の製造方法で あって、本発明の第2の半導体装置の製造方法の好適な 実施の形態を説明する。

【0059】図?に示したように、半導体チップ形成用 の電子回路(図示せず)が縦構に複数並べて形成された 薄い円板状の2枚のウェハー70であって、その電子回 路形成面側に当たる外側表面に絶縁層122を介して形 側表面に紂止樹脂層40が形成された上下2枚のウェハ=30=成された再配線回路120であって、ウェハー70に形 成された電子回路に電気的に接続された再配線回路12 0に導体ポスト50が突出形成された上下2枚のウェハ ー70を、その背面間に接着材32を介在させた状態 で、その再配線回路120が形成されたウェハー70の 外側表面を外方に向けて重ね合わせている。上下2枚の ウェハー70の外側表面には、封止樹脂材42をそれぞ れ配置している。接着材32及び封止樹脂材42には、 ブロック状又はシート状(図はシート状)をしたエポキ シ樹脂等を用いている。次いで、その背面間に接着材3 40 2を介在させると共に、その外側表面に封止樹脂材42 をそれぞれ配置した上下2枚のウェハー70を、下金型 90の凹部92に嵌入している。そして、その上下2枚 のウェハー70を、下金型の凹部92のテンポラリーフ ィルム100が敷設された底面に載還している。 テンポ ラリーフィルム100には、クッション性があり、17 0~180℃の高熱に耐え得る樹脂等からなるフィルム であって、上金型94の先端や下金型の凹部92の底面 及びウェハー?0の外側表面を覆う封止樹脂層40や再 配線回路120に接着されずにそれらから容易に剥離可

(10)

導体鉄窟の製造方法のa工程を行っている。

【0060】次いで、上記の接着材32、舒止樹脂材4 2及び上下2枚のウェハー70、80を、170~18 ○では予備加熱している。そして、本発明の第2の半導 体装置の製造方法のり工程を行っている。

17

【0061】次いで、図8に示したよろに、170~1 80°Cに予備加熱された上金型94であって、テンポラ リーフィルム100で覆われた上金型94の先端と、1 70~180°Cに予備加熱された下金型90のテンポラ リーフィルム100で覆われた凹部92の底面とを、上 16 金型94を下金型90方向に降下させると共に、下金型 の凹部92の底面を下金型90内を上昇させる等して、 相対的に接近させている。そして、その相対的に接近さ せた上金型94の先端と下金型の凹部92の底面とによ り、上下2枚のウェハー70の外側表面にそれぞれ配置 された予備加熱された封止樹脂材42をシート状に押し 潰している。そして、その上下2枚のウェハー?()の再 配線回路120が形成された外側表面に、封止樹脂圏4 ()をそれぞれ積層形成している。それと共に、ケッショ ハー?0の外側表面に形成された再配線回路120に突 出形成された導体ポスト5 ()を封止樹脂層 4 ()を上下に 貫通させてその上部を封止樹脂層40の上方に突出させ ている。さらに、上記の祖対的に接近させた上金型94 の先端と下金型の凹部92の底面とにより、上下2枚の ウェハー7()の背面間に介在させた予備加熱された接着 材32をシート状に押し潰して、接着磨30を形成して いる。そして、その接着層30を介して、上下2枚のウ ェハー70の背面を互いに接合している。そして、本発 明の第2の半導体装置の製造方法のc工程を行ってい る。

【0062】その後、その背面が接着層30を介して互 いに接合された上下2枚のウェハー? ()を下金型の凹部 92から取り出して、その上下2枚のウェハー?0をダ イサーやスライサー等を用いて格子状等にダイシングし ている。そして、その背面が接着層30を介して互いに 接合されて、その外側表面に形成された再配線回路12 ①表面に封止樹脂圏4①が積層形成された上下2枚の半 導体チップ10を持つ図5に示した第2の半導体装置を 個片に切り出している。そして、本発明の第2の半導体 40 装置の製造方法のd工程を行っている。

【0063】又は、それに加えて、上記のc工程の後で あって、 4 工程の前に、封止樹脂層4 ()の上方に突出し た導体ポスト50の上部にはんだパンプ60を形成して いる。そして、その4工程において、上下2枚のウェハ ー? ()をダイシングして個片に切り出す上下2枚の半導 体チップ10の外側表面に再配線回路120を介して積 **層形成された封止樹脂層40の上方に突出した導体ポス** ト50の上部にはんだバンプ60が形成された図6に示 した第2の半導体装置を形成している。

【0064】図7と図8に示した第2の半導体装置の製 造方法は、以上の工程からなり、この第2の半導体装置 の製造方法においては、そので工程において形成する、 その背面が接着層30を介して互いに接合されて、その 外側表面に再配線回路120を介して封止樹脂層40が 續層形成された上下2枚のウェハー70を、接着層30 を挟んでほぼ上下に対象の構造に形成できる。そして、 その上下2枚のウェハーが上下等に反るのを防ぐととが できる。そして、そのdエ程において、上記の上下2枚 のウェハー70を共にダイシングして個片に切り出す第 2の半導体装置が上下等に反るのを防止できる。

【りり65】図9は本発明の第3の半導体装置の好適な 実施の形態を示し、図9はその正面断面図である。以下 に、この第3の半導体装置を説明する。

【0066】図の第3の半導体装置は、上下2枚の小板 片状の半導体チップ10を持っていて、その上下2枚の 半導体チップ10が、その背面を接着層30を介して互 いに接合されている。上下2枚の半導体チップ10の電 子回路形成面側に当たる外側表面には、半導体チップ1 ン性のあるテンポラリーフィルム100を用いて、ウェー20 0に形成された電子回路(図示せず)に電気的に接続さ れた再配線回路120が絶縁層122を介して形成され ている。再配線回路120の導体パッドには、はんだバ ンプ60が突出形成されている。接着層30は、170 ~180℃に加熱して硬化させるエポキシ樹脂等を用い て形成されている。再配線回路120は、エポキシ樹脂 等からなる絶縁層122を介して、Cu等からなる導体 パターン124により一層構造又は多層構造に形成され ている。多層構造をした上下の導体パターン124の間 は、絶縁層122を上下に貫いて設けられたCuめっき 30 層等からなる導体ビア126により接続されている。

> 【0067】図9に示した第3の半導体装置は、以上の ように構成されていて、その構造が、接着層30を挟ん でほぼ上下に対象に形成されている。そして、その第3 の半導体装置が、半導体チップ10と再配線回路120 との熱膨張係数の差に基づき、上下等に反るのが防止さ れている。

> 【0068】次に、この第3の半導体装置の製造方法で あって、本発明の第3の半導体装置の製造方法の好適な 実施の形態を説明する。

【0069】図10に示したように、半導体チップ形成 用の電子回路 (図示せず) が形成された薄い円板状のウ ェハー70であって、その電子回路形成面側に当たる外 側表面に絶縁層122を介して形成された再配線回路1 20であって、ウェハー70に形成された電子回路に電 気的に接続された再配線回路120が形成された上下2 枚のウェハー70を、その背面間に接着材32を介在さ せた状態で、その再配線回路120が形成されたウェハ ー? ()の外側表面を外方に向けて重ね合わせている。接 着材32には、ブロック状又はシート状(図はシート 50 状)をしたエポキシ樹脂等を用いている。次いで、その (11)

特闘2000-277682

20

背面間に接着付32を介在させた上下2枚のウェハー7 0を、下金型の凹部92に嵌入している。そして、その 上下2枚のウェハー70を、下金型の凹部92のテンポ ラリーフィルム100が敷設された底面に載置してい る。テンポラリーフィルム100には、クッション性が あり、170~180°Cの高熱に耐え得る樹脂等からな るフィルムであって、上金型94の先端や下金型の凹部 92の底面及びウェハー? ()の外側表面を覆う再配線回 路120に接着されずにそれらから容易に剥離可能なフ 置の製造方法のa工程を行っている。

19

【0070】次いで、上記の接着材3.2及び上下2枚の ウェハー70を、170~180°Cに予備加熱してい る。そして、本発明の第3の半導体装置の製造方法のり 工程を行っている。

【0071】次いで、図11に示したように、170~ 180℃に予備加熱された上金型94であって、テンポ ラリーフィルム100で覆われた上金型94の先端と、 170~180°Cに予備加熱された下金型90のテンボ ラリーフィルム100で覆われた凹部92の底面とを、 上金型94を下金型90方向に降下させると共に、下金 型の凹部92の底面を下金型90内のその上方に上昇さ せる等して、相対的に接近させている。そして、上金型 94の先端と下金型の凹部92の底面とにより。上下2 枚のウェハー? ()を上下方向に押圧している。そして、 その上下2枚のウェハー? ()の背面間に介在させた予備 加熱された接着材32をシート状に弾し潰して、接着層 30を形成している。そして、その接着層30を介し て、上下2枚のウェハー70、80の背面を互いに接合 している。そして、本発明の第3の半導体装置の製造方 30 法ので工程を行っている。

【0072】次いで、図12に示したように、その背面 が接着圏30を介して互いに接合された上下2枚のウェ ハー70を下金型の凹部92から取り出して、その上下 2枚のウェハー?()の外側表面に形成された再配線回路 120の導体バッドにはんだバンプ60を突出形成して いる。そして、本発明の第3の半導体装置の製造方法の d工程を行っている。

【0073】その後、そのはんだパンプ60が突出形成 等を用いて格子状等にダイシングしている。そして、そ の背面が接着層30を介して互いに接合され、その外側 表面の再配線回路120の導体バッドにはんだバンプ6 ()が突出形成された上下2枚の半導体チップ 1()を持つ 図9に示した第3の半導体装置を個片に切り出してい る。そして、本発明の第3の半導体装置の製造方法のe 工程を行っている。

【0074】図10なしい図12に示した第3の半導体 装置の製造方法は、以上の工程からなり、この第3の半 導体装置の製造方法においては、そのc工程において形 50 は介さずに電気的に接続された導体ポスト50. 該導体

成する、その背面が接着層30を介して互いに接合さ れ、その外側表面に再配線回路120が形成された上下 2枚のウェハー?0を、接着層30を換んでほぼ上下に 対象の標準に形成できる。そして、その上下2枚のウェ ハーが上下等に反るのを防ぐことができる。そして、そ のe工程において、上記の上下2枚のウェハー70をダ イシングして個片に切り出す第3の半導体装置が上下等 に反るのを防止できる。

【10075】上述の第1. 第2又は第3の半導体装置の ィルムを用いている。そして、本発明の第3の半導体装 10 製造方法においては、図3又は図4に示したように、そ のa工程において、下金型の凹部92内側に突設された 突条96に上下2枚のウェハー7()の周縁に刻設された ノッチ72を嵌入させると良い。そして、その上下のウ ェハー70に形成された半導体チップ10が上下方向に 重なり合うように、その上下2枚のウェハー70を下金 型の凹部92内側に位置挟めすると良い。そして、その d又はe工程において、その背面が接着層30を介して 互いに接合された上下2枚のウェハー70を格子状等に ダイシングした際に、その上下2枚のウェハー? 0から 20 個片に切り出される第1. 第2又は第3の半導体装置の 上下2枚の半導体チップ10に形成された電子回路の一 部がその半導体チップ10から切除されてしまうのを的 確に防ぐことができるようにすると良い。

> 【0076】また、上記の下金型の凹部92に嵌入する 上下2枚のウェハー70は、画像処理装置を用いて、そ の上下のウェハー70に形成された半導体チップ 10が 上下方向に正確に重なり合うように、下金型の凹部92 内側に位置決めしても良い。そして、その上下2枚のウ ェハー70から個片に切り出される第1、第2又は第3 の半導体装置の上下2枚の半導体チップ10に形成され た電子回路の一部がその半導体チップ 10から切除され てしまうのを的確に防ぐことができるようにしても良 Ļ,

【0077】図13は本発明の半導体装置の実装構造の 好適な実施の形態を示し、図13はその構造説明図であ る。以下に、との半導体装置の実装構造を説明する。 【0078】図の半導体装置の実装構造では、上下2枚 の配線回路基板140の間に、本発明の第1、第2又は 第3の半導体装置(図は第1の半導体装置)200が配 された上下2枚のウェハー70をダイサーやスライザー 40 置されて、その半導体装置200の上部の半導体チップ 10に形成された電子回路に再配線回路120を介して 又は介さずに電気的に接続された導体ポスト50、該導 体ポストに形成されたはんだバンプ60又は前記電子回 路に電気的に接続された再配線回路120の導体バッド に形成されたはんだバンプ60が、それに対応する上部 の配線回路基板140に形成された導体パッド142に はんだ付け接続されている。それと共に、その第1、第 2又は第3の半導体装置200の下部の半導体チップ1 0に形成された電子回路に再配線回路120を介して又

ポストに形成されたはんだバンプ60又は前記電子回路 に電気的に接続された再配線回路120の導体バッドに 形成されたはんだバンプ60が、それに対応する下部の 配線回路基板140に形成された導体バッド142には んだ付け接続されている。そして、第1、第2又は第3 の半導体装置200が、上下2枚の前記配線基板140 に亙って実装されている。その際には、はんだパンプ6 ①を持たない図1又は図5に示した第1又は第2の半導 体装置200にあっては、その封止樹脂層40上方に突 出した導体ポスト50の上部が、それに対応する配線回 10 第2又は第3の半導体装置に反りが生ずるのを的館に防 路墓板140の導体パッド142に形成されたはんだバ ンプ(図示せず)を用いて、配線回路基板140の導体 パッド142にはんだ付け接続されている。

【①①79】図13に示した半導体装置の実装構造は、 以上のように構成されていて、この半導体装置の実装機 造においては、その第1、第2又は第3の半導体装置2 00の上部の半導体チップ10に形成された電子回路に 再配線回路120を介して又は介さずに電気的に接続さ れた導体ポスト50、該導体ポストに形成されたはんだ バンプ60又は前記電子回路に電気的に接続された再配 20 る。 線回路120の導体パッドに形成されたはんだバンプ6 ()を、それに対応する上部の配線回路基板14()に形成 された導体パッド142に接続できる。そして、その上 部の半導体チップ10に形成された電子回路と上部の配 線回路基板200の配線回路とを電気的に接続できる。 同様にして、その第1、第2又は第3の半導体装置20 ①の下部の半導体チップ 1 0 に形成された電子回路に再 配線回路120を介して又は介さずに電気的に接続され た導体ポスト50、該導体ポストに形成されたはんだバ ンプ60又は前記電子回路に電気的に接続された再配線 30 明図である。 回路120の要体パッドに形成されたはんだパンプ60 を、それに対応する下部の配線回路基板140に形成さ れた導体パッド142に接続できる。そして、その下部 の半導体チップ10に形成された電子回路と下部の配線 回路基板140の配線回路とを電気的に接続できる。そ して、その第1、第2又は第3の半導体装置200を、 上下2枚の配線回路基板140に亙って実装できる。ま た。上下2枚の半導体チップ10を持つコンパクトで高 集積化された第1、第2又は第3の半導体装置200 を、上下2枚の配線回路基板140に亙ってコンパクト 40 説明図である。 に高密度に実装できる。

#### [0080]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の第1、第 2又は第3の半導体装置によれば、上下2枚の半導体チ ップを持つコンパクトで高集論化された半導体装置を提 供できる。また、その第1、第2又は第3の半導体装置 が、接着層を換んでほぼ上下に対象な構造をしていて、 その第1、第2又は第3の半導体装置が円弧状等に反る のを的確に防ぐことができる。そして、その第1、第2 又は第3の半導体チップを、配線回路基板等に容易かつ 50 30 接着層

的館に実装できる。

【0081】本発明の第1、第2又は第3の半導体装置 の製造方法によれば、半導体チップ形成用の電子回路が 形成された上下2枚のウェハーであって、その背面が接 着層を介して互いに接合されて、その電子回路形成面側 に当たる外側表面に封止樹脂層や再配線回路が形成され た上下2枚のウェハーが、円弧状等に反るのを的確に防 ぐことができる。そして、その上下2枚のウェハーを格 子状等にダイシングして個片に切り出す本発明の第1、 ぐととができる。

【①082】本発明の半導体装置の実装構造によれば、 本発明の第1. 第2又は第3の半導体装置を、上下2枚 の配線回路基板に互ってコンパクトに高密度に実装でき

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の半導体装置の正面断面図であ

【図2】本発明の第1の半導体装置の正面断面図であ

【図3】本発明の第1の半導体装置の製造方法の工程説 明図である。

【図4】本発明の第1の半導体装置の製造方法の工程説 明図である。

【図5】本発明の第2の半導体装置の正面断面図であ

【図6】本発明の第2の半導体装置の正面断面図であ

【図?】本発明の第2の半導体装置の製造方法の工程説

【図8】本発明の第2の半導体装置の製造方法の工程説 明図である。

【図9】本発明の第3の半導体装置の正面断面図であ

【図10】本発明の第3の半導体装置の製造方法の工程

【図11】本発明の第3の半導体装置の製造方法の工程 説明図である。

【図12】本発明の第3の半導体装置の製造方法の工程


【図13】本発明の半導体装置の実装構造の説明図であ

【図14】従来のCSPタイプの半導体装置の正面断面 図である。


【図15】従来のCSPタイプの半導体装置の実装構造 の説明図である。


【図16】ウェハーの平面図とその側面断面図である。 【符号の説明】

10 半導体チップ




(14) 特開2000-277682





(15)

特闘2000-277682



[213]

